



品質検査報告書

品名・品番		バスタオル フェイスタオル ウォッシュタオル (オーガニックカラーソリッド) 共通色 No. 2						納 会 社 名					
表示事項	組成表示	適・不適				取扱表示	適・不適						
						サイズ表示	適・不適						
製品検査	外観	材料縫製	良・不良	耐洗濯性	103・104・105・106・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()	外観縫製	良・不良	寸法変化率	JIS L 1096 D法	JIS L 1096 G法	納入者コード	会社名	
									たて	%			たて
生地検査	項目	試験方法	生地	No.	1	2	3	4	5	6	納入者	担当者	
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法		変	3以上	3以上							(TEL)
	洗濯(級)	JIS L 0844		変	5	5							
	汗(級)	JIS L 0848	(A-2号)	汚	4-5:4-5	4-5:4-5							
				汚	4-5:4-5	4-5:4-5							
	摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	5	5							
				湿	4-5	4-5							
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法			<フェイス> 未洗濯 5 3回洗濯 1								
	脱毛率(%)	タオル検法											
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法											
引張り強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法												
パイル引き 抜き抵抗力	タオル検法												
ホルムアルデヒド	乳幼児(A-Ao)・下着用(ppm)			<フェイス> 0.006									
生地見本							依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日						
処理	受付 / 平成23年10月17日		発行		平成23年10月25日		検機		ISO9001認証取得事業所 財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所				
					TS-1530/2		検査関						
判定		会社名 又は検査 機関名		判定者		適用規格 今治タオル 製品検査 合格・不合格 生地検査 合格(3色) 不合格(1色) 平成21年度 TS-825・845 更新及び配色変更							
検査料		円		円		円		円		(合計)			