



品質検査報告書

品名・品番		スポーツタオル フェイスタオル ウォッシュタオル タオルハンカチ (MOTTAINAIバンブータオル) 共通色						納入会社名											
表示事項	組成表示	適・不適				取扱表示	適・不適		納入先	地区・店名									
		適・不適				サイズ表示	適・不適			分類コード									
		適・不適				原産国表示	適・不適			商品コード									
製品検査	外観	材料	良・不良	耐洗濯性	103・104・105・106・ネット	外観	良・不良	寸法変化率	JIS L 1096 D法	JIS L 1096 G法	納入者コード	納入会社名	池内タオル(株)						
		縫製	良・不良		中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()	縫製	良・不良		たて	%				たて	-3.6%	担当者			
生地検査	項目	試験方法		生地	No.	1	2	3	4	5	6	品名	品番	色数					
		耐光(級)		JIS L 0842第3露光法	変	4以上	4以上	4以上								(TEL)			
		洗濯(級)		JIS L 0844	変	5	5	5									担		
		汗(級)		JIS L 0848	変	4-5:5	4-5:5	4-5:5								当			
		摩擦(級)		JIS L 0849	乾	5	5	5									者		
				II形	湿	3-4	3	4								品			
		吸水性(秒)		JIS L 1907 沈降法	<ウォッシュ> 未洗濯 4 3回洗濯 1												判	適用規格	今治タオル
		脱毛率(%)		タオル検法	<ウォッシュ> 0.027											製品検査			合格・不合格
		破裂強さ(kPa)		JIS L 1096 A法	<ウォッシュ> 818.0												生地検査	合格(3色) 不合格(一色)	
		引張り強さ(N)		JIS L 1096 ラベルドストリップ法	<ウォッシュ> たて 339.6 よこ 523.0											会社名 又は検査 機関名 判定者		ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所	
パイル引き 抜き抵抗力		タオル検法	<ウォッシュ> 3.49cN/パイル								検査料	円	円						
ホルムアルデヒド 乳幼児(A-Ao)・下着用(ppm)		<ウォッシュ> 0.005										処	円	円					
1		2		3		4		5		6			理	(合計)					
						依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日				ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所		円		円					
												受付 / 平成24年10月9日	発	平成24年10月17日	検機	ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所	円	円	
				TS-1654		検査 査関		ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所		円	円								
										検査料	円	円							